

Descripción de Producto:

Barniz Poliuretano Fosco, recomendado para pintura parcial y/o completa. El uso de este producto debe ser utilizado por profesionales debidamente entrenados.


Composición:

Resinas acrílicas poliuretánicas, solventes aromáticos, esteres. cargas e aditivos.

Usos Recomendados:

Aplicar sobre bases poliéster Lazzudur.

Catalisis y/o Dilución:



5 partes en volumen de Barniz PU Fosco VF01.

1 parte en volumen de Endurecedor VF010.

Vida útil de la mezcla 25°C: 4 horas.



Precauciones:

- 1.- El Barníz Fosco, debe ser aplicado bajo techo.
- 2.- La Chapa debe estar a temperatura ambiente.
- 3.- El producto No debe ser diluido. Al hacerlo se evapora más rápido generando opacidad excesiva (efecto pizarra).
- 4.- No acelerar tirando aire.
- 5.- Una vez aplicado el Barníz, no se puede pulir, pierde la opacidad.

Preparación Barniz Fosco VF01 Texturado.

	200 Grs.	400 Grs.	600 Grs.
Barniz VF 01	156,0	312,0	468,0
Catalizador H0010	44,0	88,0	132,0
Texturizador 8030	2,0	4,0	6,0

Aplicación:



Pistola HVLP: Presión recomendada: 30 - 35 lbs/pol²

Pistola Convencional: Presión recomendada 35 - 40 lbs/pol²

Pico de Fluido Pistola: 1.3 – 1.4 mm

Nº manos: 2 manos húmedas, esperar que opaque la primera mano para aplicar segunda.

Secado:



Al aire a 25°C:


Libre de Polvo: 20 minutos

Manipulación: 4 a 5 Horas.

Secado Final: 24 Horas.

Secado Horno: No se debe hornear.

Preparación de Superficie:



Aplicar sobre base poliéster. Antes de la aplicación del color, desengrasar la superficie con Solución Desengrasante Automotriz y secar con un paño limpio. Recomendamos el uso de paño gomoso antes de la aplicación del barniz.

Uso do EPP:



Leer las instrucciones al reverso del envase antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de nitrilo y protección ocular para manipular el producto.

Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos y particulados al manipular y aplicar el producto.

Emergencias:

- * Emergencia Química CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.
- * Intoxicación o Ingesta accidental QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.
CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile 562263538 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.
