

Descripción de Producto:

Pintura de terminación de un solo componente. Se caracteriza por su alto rendimiento


Composición:

Se fabrica a base de resinas acril-uretano, solventes y aditivos.

Usos Recomendados:

Como base de colores lisos, metalizados y perlados en el repintado general o parcial y retoques de vehículos.

Catalisis y/o Dilución:



2 partes Base Poliéster HS.
1 parte en volumen de diluyente Poliuretano/Poliéster.
Vida útil de la mezcla: 6 horas a 20°C.

Aplicación:




Presión de Aire: 40 a 50 lbs/pol²
Pistola HVLP: máx.10 psi / Pistola de copón 40-50 lbs/pulg²
Pistola Gravedad: 40-50 lbs / pulg²
Nº de manos: 2 a 3 manos.
Oreo entre manos: 5 a 15 minutos entre manos.

Secado:



Al aire a 20° C.:
Tacto: 5 minutos / Final: 12 horas.
Horno a 80°C: 30 Minutos.
Nota: El secado total de la superficie, sólo se obtiene después de la aplicación del Barniz (ya que con estos productos se produce la reacción total para el secado final).

Preparación de Superficie:



Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, oxido, aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante. Leer las instrucciones al reverso del embalaje, antes de utilizar el producto. Es muy importante que la superficie se encuentre seca.

Uso do EPP:



Leer las instrucciones al reverso del envase antes de utilizar el producto.
Utilizar guantes de nitrilo y protección ocular para manipular el producto.
Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos y particulados al manipular y aplicar el producto.

Emergencias:

- * Emergencia Química
- * Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.
CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile 562263538 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.