


Descripción de Producto:

Indicado para pintura general, parcial y retoques de vehículos automotrices, tanto nacionales como importados. Fácil de usar y aplicar con excelente retención de brillo. Posee secado rápido, buena resistencia a la intemperie y agentes químicos


Composición:

Resinas Poliuretánicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes aromáticos, acetatos y aditivos

Catalisis y/o Dilución:



2 partes en volumen de Esmalte Poliuretano LP
1 parte en volumen de Catalizador 065
20 a 30% en volumen de Diluyente Poliuretano Poliéster.



Aplicación:



Aplicar sobre Primer Poliuretano, Spectraprimer.

Boquilla Recomendada: 1.3 – 1.4 mm

Presión de aire : Pistola Copón gravedad: 30 – 40 psi / Pistola HVLP: 30-35 lbs/ po².

N° de manos : 3 a 4 manos.

Oreo entre manos : 5 a 10 minutos entre manos

Secado:



Secado al Aire a 25°C.


Tacto : 30 a 40 minutos.

Manipulación : 4 a 5 hrs.

Final : 24 hrs.

Secado Horno: 30 minutos a 60°C.

Preparación de Superficie:



Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, oxido, aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante. Leer las instrucciones al reverso del embalaje, antes de utilizar el producto.

Uso do EPP:



Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.

Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.

Leer las instrucciones al reverso del embalaje antes de utilizar el producto.

Emergencias:

* Emergencia Química

* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 635 38 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.