

## Descripción de Producto:

Aluminio Holográfico, es una base que deja a la vista partículas de colores que alteran su color de acuerdo con el ángulo de visión del objeto pintado. Línea de productos para Tuning.

## Composición:

Resina poliéster, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes aromáticos, acetatos y aditivos.

## Uso Recomendado

Después de 5 minutos de haber aplicado Base Poliéster (de preferencia sobre base Lazzudur Alto Sólidos HS701 o colores oscuros), sin barniz.

## Catálisis y/o Dilución:



Producto listo para usar.

## Aplicación:



**Boquilla Recomendada:** 1.3 – 1.4 mm


**Presión de aire** : Pistola Copón gravedad: 40 – 50 psi  
Pistola HVLP : Máx 10 psi

**N° de manos** : 1 a 3 manos.

**Oreo entre manos** : 5 a 7 minutos entre manos (Ver ficha base poliéster).

Aplicar a una distancia de 30 a 40 cms. de la pieza a pintar

## Secado:




**Secado al Aire a 25°C.**

**Al aire:** Esperar 5 a 7 minutos y aplicar Barniz HS Alto Sólidos 8937 o CC940. Ver ficha técnica barnices.

Si es necesario disimular algún pequeño defecto, como suciedades, poros o rozamientos, se recomienda: Lijar al agua con Lija N° 1200 y solución de Shampoo Automotriz, enjuagar, dejar secar

## Preparación de Superficie:



Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, oxido, aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante. Si es necesario nivelar la superficie utilizar con Masilla 3500 lijando después del secado completo. Utilizar Wash Primer Fondo Fosfatizante, en las partes que fueron expuestas. Aplicar en toda la superficie una mano de Primer y después del secado lijar con lija grano 320 – 360.

## Uso do EPP:



Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.

Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.

Leer las instrucciones al reverso del embalaje antes de utilizar el producto.

## Emergencias:

\* Emergencia Química

\* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 635 38 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.