KIT BARNIZ POLIURETANO 7100

★★

www.sherwin-auto.cl

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas

RELACIÓN DE MEZCLA

7:1

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C)

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad)
1.6 - 1.7 (Succión)

TIPO SECADO

- Al aire 24 horas
- En horno 30 minutos (60°C)

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700TK71040	KIT BARNIZ POLIURETANO 7100	0,90 L	12

Más información, ficha técnica y hoja de seguridad en
www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/496