

KIT MASILLA ALUMINIO M510



www.sherwin-auto.cl



USO RECOMENDADO

Superficies de aluminio y galvanizados.

RELACIÓN DE MEZCLA

1% a 3% de catalizador de masilla C36 (Peróxido).

VIDA ÚTIL MEZCLA

2 a 3 minutos

MÉTODO APLICACIÓN

Laina de acero, goma o plástico.

MANOS RECOMENDADAS

Aplicar en capas delgadas, respetando secado entre mano y mano.

TIPO SECADO

Al aire 20 a 30 minutos

Su adhesión, dureza y resistencia son superiores a las masillas convencionales, lo que hace que este producto sea muy adecuado para este tipo de reparación.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P02500M051092	KIT ALUMINIO M510	422,5 g	8
COMPONENTE A		COMPONENTE B	
400g		22,5g	

Más información, ficha técnica y hoja de seguridad en
www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/988