

KIT MASILLA FIBRA DE VIDRIO FV520



www.sherwin-auto.cl



USO RECOMENDADO

Piezas de fibra, piezas de plástico y metales.

RELACIÓN DE MEZCLA

1% a 2,5% de catalizador de masilla C36 (Peróxido).

VIDA ÚTIL MEZCLA

2 a 3 minutos

MÉTODO APLICACIÓN

Laina de acero, goma o plástico.

MANOS RECOMENDADAS

Aplicar en capas delgadas, respetando secado entre mano y mano.

TIPO SECADO

Al aire 20 a 30 minutos

Excelente adhesión y dureza, lo que hace que este producto sea muy adecuado para este tipo de reparación. La masilla de fibra de vidrio es fácil de aplicar con secado rápido y excelente lijado.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
P02000MFV5289	KIT FIBRA DE VIDRIO FV520	822,5 g	12
	COMPONENTE A	COMPONENTE B	
	800g	22,5g	

Más información, ficha técnica y hoja de seguridad en www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/987