

PRIMER ALTO SÓLIDOS POLIURETANO P51



www.sherwin-auto.cl



MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas

RELACIÓN DE MEZCLA

5:1:10%
(Diluyente Poliuretano-Poliéster).

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C)

BOQUILLA PISTOLA

1.6 - 2.0 (Gravedad)
1.6 - 1.7 (Succión)

TIPO SECADO

- Al aire 3 a 4 horas
- En horno 30 minutos (60°C)

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700POP5140	PRIMER ALTO SÓLIDOS POLIURETANO P51	0,75 L	12
U02700NOH5165	ENDURECEDOR H51	0,15 L	12
U02700POP5135	PRIMER ALTO SÓLIDOS POLIURETANO P51	GLN	4
U02700NOH5140	ENDURECEDOR H51	G/4	4

Más información, ficha técnica y hoja de seguridad en
www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/926