

PRIMER POLIURETANO P81



www.sherwin-auto.cl



MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas

RELACIÓN DE MEZCLA

8:1

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C)

BOQUILLA PISTOLA

1.6 - 2.0 (Gravedad)
1.6 - 1.7 (Succión)

TIPO SECADO

- Al aire 2 a 3 horas
- En horno 30 minutos (60°C)

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700P0P8140	PRIMER POLIURETANO P81	0,8 L	12
U02700N0H8165	ENDURECEDOR H81	0,1 L	12

Más información, ficha técnica y hoja de seguridad en
www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/646