

SHER POLIURETANO PRIMER



www.sherwin-auto.cl



Protector de superficies metálicas, buena adherencia y dureza.

Fácil lijado.

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

4:1:1
(DILUYENTE POLIURETANO-POLIÉSTER)

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples húmedas

TIPO SECADO

Al aire 2 a 4 horas
En horno 40 minutos (60°C)

VIDA ÚTIL MEZCLA

1 hora

BOQUILLA PISTOLA

1.6 - 2.0 (Gravedad)
1.6 - 1.7 (Succión)

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C)

MÁXIMA DILUSIÓN

4:1:2
(DILUYENTE POLIURETANO-POLIÉSTER)

RENDIMIENTO*

7,4 m²/Litro mezcla
*Cálculo práctico a 25 micras secas.

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02390P905040	SHER POLIURETANO PRIMER	G/4	6
U02390P905035	SHER POLIURETANO PRIMER	GLN	4
U02390N000940	CATALIZADOR UNIVERSAL RÁPIDO NACIONAL	G/4	6
U02390N000907	CATALIZADOR UNIVERSAL RÁPIDO NACIONAL	250 CC	12
U02600N000940	CATALIZADOR UNIVERSAL RÁPIDO IMPORTADO	G/4	6
U02600N000907	CATALIZADOR UNIVERSAL RÁPIDO IMPORTADO	250 CC	6

Más información, ficha técnica y hoja de seguridad en
www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/641