

BARNIZ CC200



**Barniz de alto brillo,
secado rápido, alta
resistencia a las
intemperies naturales
y agentes químicos.**

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

4:1:15%
(Diluyente Poliuretano-Poliéster)

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

MANOS RECOMENDADAS

1 a 2 manos simples húmedas

TIPO SECADO

Al aire 1,5 horas
En horno 20 minutos (60°C)

VIDA ÚTIL MEZCLA

1 hora

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad)
1.6 - 1.7 (Succión)

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C)

MÁXIMA DILUCIÓN

4:1:15%
(Diluyente Poliuretano-Poliéster)

RENDIMIENTO*

8 m2/Litro mezcla
*Cálculo práctico a 25 micras secas.

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02700TCC2035	BARNIZ CC200	GLN	4
U02700NUH8040	ENDURECEDOR UH80	0,9 L	6
U02700TCC2040	BARNIZ CC200	0,9 L	6
U02700NUH8007	ENDURECEDOR UH80	0,22 L	6

**Más información, ficha técnica y hoja de seguridad en
www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/494**