

BARNIZ SHERTRUCK CLEAR BICAPA



www.sherwin-auto.cl



RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

4:1:1
(Diluyente Poliuretano-Poliéster)

VIDA ÚTIL MEZCLA

2 horas

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad)
1.6 - 1.7 (Succión)

MANOS RECOMENDADAS

2 a 3 manos simples ó hasta cubrir

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C)

TIPO SECADO

Al aire 24 horas
En horno 30 minutos (60°C)

MÁXIMA DILUCIÓN

4:1:2
(Diluyente Poliuretano-Poliéster)

RENDIMIENTO*

8,5 m2/Litro mezcla
*Cálculo práctico a 25 micras secas.

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02390T000040	SHERTRUCK CLEAR BICAPA	G/4	6
U02390T000035	SHERTRUCK CLEAR BICAPA	GLN	4
U02390T000015	SHERTRUCK CLEAR BICAPA	Lata	1
U02390N000140	CATALIZADOR SHERTRUCK NACIONAL	G/4	6
U02390N000107	CATALIZADOR SHERTRUCK NACIONAL	250 CC	12
U02600N000140	CATALIZADOR SHERTRUCK IMPORTADO	G/4	6
U02600N000107	CATALIZADOR SHERTRUCK IMPORTADO	250 CC	6

Más información, ficha técnica y hoja de seguridad en
www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/471