

BARNIZ INCOLORO 2K



Barniz de terminación con alto brillo y secado rápido a temperatura ambiente.

RELACIÓN MEZCLA ORIGINAL

2:1:10%
(Diluyente Poliuretano-Poliéster)

VIDA ÚTIL MEZCLA

2 horas

MÉTODO APLICACIÓN

Pistola de gravedad o succión.

BOQUILLA PISTOLA

1.3 - 1.4 (Gravedad)
1.6 - 1.7 (Succión)

MANOS RECOMENDADAS

1 a 2 manos simples húmedas

OREO ENTRE MANOS

3 a 5 minutos (20°C - 25°C)

TIPO SECADO

Al aire 24 horas
En horno 45 minutos (60°C)

MÁXIMA DILUCIÓN

2:1:15%
(Diluyente Poliuretano-Poliéster)

RENDIMIENTO*

7,2 m²/Litro mezcla
*Cálculo práctico a 25 micras secas.

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BOX
U02411T000040	INCOLORO 2K	G/4	6
U02411N090007	CATALIZADOR RÁPIDO UNIVERSAL 2K	0,25 L	12
U02411N090006	CATALIZADOR RÁPIDO UNIVERSAL 2K	0,5 L	12

Más información, ficha técnica y hoja de seguridad en www.sherwin-auto.cl/Producto/Detalle/474