

## Descripción de Producto:

Es un barniz de terminación de dos componentes a base de poliuretano para automóviles. Se caracteriza por un secado muy rápido a temperatura ambiente y un alto brillo, permanente en el tiempo.


## Composición:

Resina Poliuretánicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes aromáticos, acetatos y aditivos.


## Uso Recomendado:

Barniz C21 es la última etapa del sistema de pintado bicapa/tricapa. Se aplica como capa de terminación sobre bases poliéster, para aportar brillo, protección y distinción de imagen.

## Catálisis y/o Dilución:



2 partes en volumen de Barníz Alto Solido C21.  
1 parte En volumen de Catalizador **H21**  
**10% - 20%** Diluyente P/P (sobre el total anterior).



**Nota:** Para acelerar el secado y pulir después de 5 horas de ser aplicado en sustrato, reemplazar diluyente P/P por diluyente Reactivo.

**Vida útil mezcla:** 2 horas

## Aplicación:



**Aplicar sobre:** Lazzudur Base Poliéster, Ultrabase e Base Poliéster Médio Sólido.

Se aplica mediante pistola aerográfica sobre base color, debidamente oreada (15 – 30 minutos). La Base de color deberá tener un espesor mínimo que asegure un óptimo cubrimiento, sin aureolas o manchas.


**Boquilla Recomendada:** 1.3 – 1.4 mm

**Presión de aire** : Pistola Copón gravedad: 40 – 50 psi / Pistola HVLP: Máx- 10 psi.

**Oreo entre manos:** 5 a 10 minutos entre manos.

**N° de manos** : 2 manos dobles. La mano final debe aplicarse de modo de alcanzar una excelente nivelación.

## Secado:




**Libre de Polvo:** 5 a 10 minutos.

**Manipulación** : 3 a 4 Horas

**Secado Final** : 24 horas para pulir.

**Horno** : 30 minutos a 60°C

## Preparación de Superficie:



Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, óxido, aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante. Leer las instrucciones al reverso del embalaje, antes de utilizar el producto.

## uso do EPP:



Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.

Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.

Leer las instrucciones al reverso del embalaje antes de utilizar el producto.

**Emergencias:**

\* Emergencia Química

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.

\* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile –  
fono: 56 22 635 38 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.

---