

Descripción de Producto:

Para aplicación sobre Lazzudur Base Poliéster y línea Ultra 7000 Base, AWX y 9K complementando el sistema doble capa. Proporciona alto brillo, excelente resistencia a la intemperie, brillo y transparencia.


Composición:

Resinas acrílicas poliuretánicas, solventes aromáticos, acetatos y aditivos.

Usos Recomendados:

Aplicar sobre base poliéster Alto Sólidos P08700HS, Base Poliéster LM, Base Poliéster Ultrabase.

Catalisis y/o Dilución:



5 partes en volumen de Barniz MS 8500.

1 parte en volumen de Endurecedor 054.

Dilución: no requiere.

Tiempo de vida útil de la mezcla: 3 horas



Aplicación:



Aplicar 2 a 3 manos con un intervalo de 5 a 7 minutos entre manos de pintura

Pistola HVLP: Presión recomendada 30 - 35 lbs/pol²

Pistola convencional: Presión recomendada 35 - 40 lbs/pol²

Oreo entre manos: 5 minutos entre manos.

Tiempo de vida útil de la mezcla: 4 horas a 20°C.

Secado:



Al aire a 25°C:

Libre de Polvo: 5 a 10 minutos.


Manipulación : 4 a 5 Horas.

Secado Final : 24 Horas.

Horno 60°C : 30 minutos a 60°C.

Nota: Se recomienda lijar después de 24 horas.

Preparación de Superficie:



Aplicar sobre base poliéster. Antes de la aplicación del color, desengrasar la superficie con Desengrasante Automotriz y secar con un paño limpio. Recomendamos el uso de paño gomoso antes de la aplicación del barniz.

Uso de EPP:



Leer las instrucciones al reverso del envase antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de nitrilo y protección ocular para manipular el producto.

Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos y particulados al manipular y aplicar el producto.

Emergencias:

* Emergencia Química

* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.

QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile 562263538 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.