

Descripción del producto:

Adecuado para cubrir piezas de plástico y parachoques flexibles. El producto tiene una excelente adherencia, dureza y flexibilidad, lo que lo hace muy adecuado para este tipo de reparaciones. Bumper Coat es fácil de aplicar y de secado rápido. El uso de este producto es exclusivo de profesionales debidamente capacitados.

Composición:

Resina acrílica, pigmentos, aditivos y disolventes especiales.

Catalyst y / o Dilución:



10 - 30% com thinner 454 - Aspecto grueso
40 - 50% com thinner 454 - Apariencia media
60 - 80% com thinner 454 - Aspecto Fino

Nota: La textura ideal varía según cada fabricante de automóviles. Evalúe primero el tamaño de las partículas vehículo para proceder con la dilución adecuada.

Aplicación



Aplicar de 3 a 4 pasadas con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Primeras 2 zancadas normales (abanico completamente abierto y 2 vueltas y media en el flujo) y la tercera zancada mantener el abanico bien abierto y 1 vuelta y media más em el flujo con una distancia de 20cm de la pieza. Si Es necesaria una cuarta pasada, repita el proceso de la tercera pasada para ajustar la textura.

Pistola HVLP: presión recomendada 30-35 lbs / in²

Pistola rociadora convencional: presión recomendada 35 - 40 lbs / in²

Boquilla recomendada: 1,8 a 2,0 mm

Aplicar sobre:


Partes plásticas

Limpieza



La limpieza de la pistola debe realizarse inmediatamente después de la aplicación, ya que el producto tiene un secado rápido. La limpieza debe realizarse con disolvente limpiador.


Secado



En el aire 25°C:

Libre de polvo	5 minutos
Manejo	10 minutos
Montaje de la pieza	60 minutos
Cinta	1,5h
Final	12h

Preparación de la superficie:



Desengrasar la zona a pintar con Desoleante Solution 400. Lijar la zona a pintar con papel de lija de grano 320/400 y terminar con papel de lija de grano 600

Uso do EPP:



Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto.

Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla respiratoria con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.