

Descripción de Producto:

Se recomienda, en trabajos de relleno y terminación con productos de las Líneas HS Lazzudur, LP, Shertruck, Acrílicos, Piroxilinas, Epóxicos y pinturas horno. De color blanco. Es un producto cremoso, fácil lijado, al ser utilizado en altos espesores no descuelga.


Composición:

A base de resina poliéster y las más finas cargas y aditivos.

Usos Recomendados:

Se emplea principalmente como relleno en la reparación de pequeños y grandes defectos en carrocerías de automóviles. Además; para la reparación rápida de roturas en cañerías, embarcaciones de fibra de vidrio o aluminio.

Catalisis y/o Dilución:



Mezcla: Masilla + 2% de Endurecedor: 1 minuto como máximo.

980 grs.: Ocupa 2 pomos de Endurecedor Universal.

1/8 gal. : Ocupa 1 pomo de Endurecedor Universal.

Nota: Al mezclar la masilla con el endurecedor homogeneizar bien la pasta, de lo contrario la masilla reaccionará en forma dispareja, quedando con sectores blandos.

Aplicación:



Con laines de goma o plástico, espátula de metal flexible.

Nº de Manos: Se recomienda dar varias manos delgadas con oreos y no una sola mano gruesa, para conseguir un buen secado de profundidad y evitar defectos posteriores.

Secado:




A una temperatura de 20°C:

Secado (gel): 4 - 7 minutos.

Secado (lijable y pintable): 25 - 30 minutos.

Una vez endurecida la masilla (30 - 45 minutos a 200C) se puede lijar, limar, perforar, pintar, etc.

Preparación de Superficie:



La irregularidad que va a ser reparada debe estar limpia y seca. Para conseguir la máxima adherencia, es necesario que la superficie se encuentre áspera, por lo que se recomienda lijarla previamente con una lija gruesa.

Almacenaje Producto

Mantenga los envases siempre bien cerrados en lugar fresco y seco.
Son productos inflamables, tome las precauciones adecuadas.

Uso do EPP:



Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.

Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.

Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos y particulados al aplicar el producto

Emergencias:

* Emergencia Química

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.

* Intoxicación o Ingesta accidental

QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile 562263538 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.