

## Descripción de Producto:

Indicado para correcciones pequeñas, proceso de desabolladura de pequeñas imperfecciones de la superficie. Posee alto porcentaje de sólidos y elevado poder de relleno.

## Composición:

Producto formulado en base a Nitrocelulosa comercial (Piroxilina), Resina Maleica, Plastificantes, Pigmentos y Cargas o Extenders.

## Usos Recomendados:

Sobre Esmalte Original de Fábrica, Primer Monocomponente y Primer 2K.

## Catalisis y/o Dilución:



Listo Para Uso.

## Aplicación:




Con lana de goma o plástico, espátula de metal flexible.

Nº de Manos: 4 a 6 pasadas cruzadas.

Aplicar en capas delgadas con oreos intermedios de 5 a 10 minutos.

Para una máxima adherencia, la superficie debe ser áspera, se recomienda lijar previamente con lija. Gruesa.

## Secado:




A una temperatura Ambiente 25° C.:

Secado Aire : 25 a 30 minutos.

Secado lijable : 30 minutos a 1 hora (dependiendo de las manos aplicadas).

Lijado : con lija grano Nº 400 – 600 y/o 800.

## Preparación de Superficie:



La superficie debe estar limpia, libre de polvo, agua, aceite o grasas.

## Almacenaje Producto

Mantenga los envases siempre bien cerrados en lugar fresco y seco.

## Uso do EPP:



Leer las instrucciones al respaldo del envase antes de utilizar el producto.

Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.

Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos y particulados al aplicar el producto.

## Emergencias:

\* Emergencia Química

\* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.

QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile 562263538 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.