


## Descripción de Producto:

El **PRIMER PU P411** esta indicado para la preparación de superficies a repintar, presentando un optimo resultado final en terminaciones de procesos: ULTRA 7000 HS - ALTO SOLIDO, LAZZUDUR LP - ALTO SOLIDO, LAZZUDUR LM - MEDIO SOLIDO o SHERTRUCK PLUS – POLIURETANO. Es un imprimante-aparejo de alto cuerpo, formulado a base de poliuretano, de color Gris de 2 componentes.

## Composición:

Formulado a base de poliuretanos. Pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes aromáticos, ésteres e alifáticos.

## Catalisis y/o Dilución:



### Como Imprimación-Aparejo (diluida)

4 partes de **Primer PU P411** (Código : U02700P041140)  
1 parte de Catalizador (Código : U02700N004107)  
1 parte de Diluyente P/P (Código : W01411D060002)

### Como Masilla Fina Pistoleable (sin diluir)

Se mezclarán sólo los dos primeros componentes en la misma proporción.

4 partes de **Primer PU P411** (Código : U02700P041140)  
1 parte de Catalizador (Código : U02700N004107)

## Aplicación:



Se debe aplicar en capas sucesivas hasta alcanzar el espesor deseado. Para un trabajo normal se requieren habitualmente 2 o 3 manos con intervalo.


Intervalo entre manos de pintura: Oreo entre 5 a 10 minutos entre mano y mano.

- Pistola convencional: 35 - 40 lbs/pol2

- Pistola de HVLP: 30 - 35 lbs/pol2

Boquilla recomendada: 1,5 - 2,0mm

## Secado:




### Tiempo secado 25°C:

A temperatura ambiente y bajo techo: 3-4 horas

En cabina con temperatura de 60°C : 30 minutos,

## Preparación de Superficie:



**Acero:** La superficie deberá estar libre de óxido, aceite, cera, silicona y pastas de pulir.

**Pinturas automotrices antiguas:** Desengrasar con shampoo Citrus de Evox / Cleansol / Desengrasante Automotriz 0400 y lijar en seco con lija N° 240 o 320.

**Masilla Nueva Platinum:** Reparaciones efectuadas con masilla poliéster NUEVA PLATINUM, deberán lijarse en seco en forma manual o con lijadoras orbitales, cuidando de alisar los bordes de aplicación de la masilla.



**Uso do EPP:**



Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto. Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto. Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos y particulados al manipular y aplicar el producto. Manipular el producto en lugares con circulación de aire y ventilado.

**Emergencias:**

- \* Emergencia Química
- \* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile 562263538 00.

---

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.