



Descripción de Producto:

Aparejo monocomponente de alto poder de relleno, muy rápido secado, excelente lijabilidad y muy buena adherencia.


Composición:

A base de nitrocelulosa, acrílicos, sintéticos, bicapa y/o poliuretanos.

Usos Recomendados:

Para preparar superficies metálicas ferrosas, entregar protección anticorrosiva. Usar previa a la aplicación de acabados a base de nitrocelulosa, acrílicos, sintéticos, bicapa y/o poliuretanos.

Catalisis y/o Dilución:



No se requiere.

1 parte de Primer Universal 0018.

1 parte de Diluyente Poliuretano o Piroxilina.

Vida útil mezcla: 1 año desde fecha fabricación.

Aplicación:



Presión de Aire: Regular la presión entre 30 a 35 lbs/pol²

Pistola convencional Boquilla 1,7 – 2,0 mm

Manos de Pintura: 2 a 3 manos.

Intervalo entre manos: 5 a 10 minutos.

Lijable: 15 - 20 minutos.

Aplicar sobre: Wash Primer Fondo Fosfatizante, Masillas, Esmalte Original.

Secado:



Al Aire a 25°C:

Secado: 3,5 horas - para lijar

Al Aire a 30°C:

Secado: 3 horas - para lijar.

Horno a 60°C: 30 minutos.

Preparación de Superficie:



Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, oxido, aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante. Leer las instrucciones al reverso del embalaje, antes de utilizar el producto.

Uso do EPP:



Leer las instrucciones al reverso del envase antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de nitrilo y protección ocular para manipular el producto.

Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos y particulados al manipular y aplicar el producto.

Emergencias:

* Emergencia Química

* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile 562263538 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.