


Descripción de Producto:

El esquema de imprimación **P30 SPECTRAPRIME** esta indicado para la preparación de superficies a repintar, presentando un optimo resultado final en terminaciones de procesos ultra premium base solvente **ULTRA BC8** o base agua **ULTRA 9K**. Existen las alternativas de colores gris (P30A), negro (P30B), rojo (P30R) y blanco (P30W). Posee alto contenido de sólidos y excelente poder de llenado. Lijado rápido y fácil. Buena adherencia y dureza.

Composición:

Formulado a base de poliuretanos. Pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes aromáticos, ésteres e alifáticos.

Catalisis y/o Dilución:



RELACION MEZCLA TRADICIONAL:

4 partes de **Primer P30** (Código : U02800P030***)
1 parte de **Catalizador H38** (Código : U02800N0H3807)
1 parte de **Diluyente US3** (Código : W02800DUS3140)

RELACION MEZCLA LINEA RÁPIDA:

2 partes de **Primer P30** (Código : U02800P030***)
1 parte de **Catalizador H38** (Código : U02800N0H3807)
1 parte de **SR15** (Código : U02800DSR1507)

Aplicación:



Se debe aplicar en capas sucesivas hasta alcanzar el espesor deseado. Para un trabajo normal se requieren habitualmente 2 o 3 manos con intervalo.

Intervalo entre manos de pintura: Oreo entre 5 a 7 minutos entre mano y mano.

- Pistola convencional: 35 - 40 lbs/pol2

- Pistola de HVLP: 30 - 35 lbs/pol2

Boquilla recomendada: 1,5 - 2,0mm

Secado:



Tiempo secado 25°C:

Tipo secado tradicional: Al aire 90 minutos.

Tipo secado linea rápida: Al aire 15 minutos.

Preparación de Superficie:



Acero: La superficie deberá estar libre de óxido, aceite, cera, silicona y pastas de pulir.

Pinturas automotrices antiguas: Desengrasar con shampoo Citrus de Evox / Cleansol / Desengrasante Automotriz 0400 y lijar en seco con lija N° 240 o 320.

Masilla Nueva Platinum: Reparaciones efectuadas con masilla poliéster NUEVA PLATINUM, deberán lijarse en seco en forma manual o con lijadoras orbitales, cuidando de alisar los bordes de aplicación de la masilla.



SHERWIN-WILLIAMS.
Automotive Finishes

SpectraPrime Americano

P30A / P30B / P30R / P30W / SR15 SPEED REDUCER

www.sherwin-auto.cl / Consultas al mail: asistencia-tecnica@sherwin.cl

Uso do EPP:



Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto. Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto. Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos y particulados al manipular y aplicar el producto. Manipular el producto en lugares con circulación de aire y ventilado.

Emergencias:

- * Emergencia Química
- * Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile 562263538 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.