

Descripción de Producto:

Para promover la adherencia de Primers, sobre superficies metálicas, posee propiedades anticorrosivas, sustituyendo en el repintado al fosfatizado original.

Fondo anticorrosivo de dos componentes, de excelente adherencia sobre: acero, aluminio, zinc, galvanizado, cromado, etc.

Composición:

Resina vinílica, epóxi, fenólica, cargas minerales, pigmentos orgánicos e inorgánicos, anticorrosivos, hidrocarburos aromáticos y acetatos.

Usos Recomendados:

Fondo anticorrosivo de dos componentes, de excelente adherencia sobre: acero, aluminio, zinc, galvanizado, cromado, etc.

Catalisis y/o Dilución:




2 partes de Wash Primer Fondo Fosfatizante 045

1 parte. de catalizador 051

No adicionar solvente a la mezcla.

Vida útil Mezcla: 3 a 4 horas a 25°C.



Aplicación:



Presión Pistola HVLP: 30- 35 lb / pulg²

Presión Pistola Convencional: 35- 40 lb / pulg²

Aplicar con una pistola boquilla 1,5 a 2,0

Nº manos: 2 manos simples.

Oreo entre manos: 5 a 10 minutos.


Secado:



Al aire a 25°C:

20 minutos después de la aplicación.

Preparación de Superficie:



Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, oxido, aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante Automotriz.

Uso do EPP:



Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.

Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.

Leer las instrucciones al reverso del embalaje antes de utilizar el producto.

Emergencias:

* Emergencia Química

* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile –

fono: 56 22 635 38 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.